


Применение : PKG Dicing Tape

Тип пленки : DU-9179

Структура :



Параметры		Ед.измер.	Значения	Примечание
Базовая пленка		-	PO	
Клеящий состав		-	Acrylic	
Подложка		-	PET	
Прочность на отрыв	До УФ (UV)	gf/25mm	1600	※Test Method : KS A 1107 (JIS 0237)
	После УФ (UV)		20	
Толщина	Общая	μm	175	※Test Plate : SUS304
	Базовой пленки		150	
25% Strength	MD	N/10mm	8.6	※Test Speed : 300mm/min
	TD		6.5	
Прочность на разрыв	MD	N/10mm	38	※UV Dosage : 400mJ/cm ²
	TD		31	
Растяжимость	MD	%	600	
	TD		600	