



Лента-Спутник DN280

Тех. описание.

Применение : Dicing Tape(Non UV)

Тип пленки : DN- 280

Параметры		Ед.измер	Значения	Примечание
Базовая пленка		-	PVC(Polyvinylchloride)	*Test Method: KS A 1107 (JIS 0237) *Test Plate: SUS430BA *Test Speed: 300mm/min
Клеящий состав		-	Acrylic	
Подложка		-	PET	
Прочность на отрыв		N/25mm	1.00	
Толщина	Total	mm	0.080	
	B/F		0.075	
Прочность на разрыв	MD	kg/20mm	4.9	
	TD		3.1	
Растяжимость	MD	%	290	
	TD		310	



Test method

◆ Adhesion

1. Test Plate

- Si Mirror Wafer
- SUS 430BA

2. Specimen Size

- 25mm X 250mm

3. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

4. Test Speed

- 300mm/min



◆ Tensile Strength / Elongation

1. Specimen Size

- 20mm X 150mm

2. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

3. Test Speed

- 300mm/min

